

BARNIZ ACRILICO

Descripción: Producto fabricado con resinas acrílicas en emulsión acuosa y de alto coeficiente de elasticidad, produciendo de esta manera un alto grado de resistencia a los agentes atmosféricos.

Usos: Principalmente para barnizar superficies pintadas, porosas y de alta absorción de agua tales como concreto, block de concreto, pisos de barro cocido, tejas de barro o cemento, ladrillos, mármol, cantera, piedra natural, cultivada, etc.

Características: Presenta una superficie resistente a la elongación, excelente nivelación, pintabilidad, brillo y una elevada resistencia a la proliferación de hongos.

Secado: Dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 2 y 4 horas.

Dilución: Diluir la primera mano con agua hasta un máximo del 30 % en volumen, luego aplicar dos manos pura sin diluir.

Rendimiento: Puede variar entre 8-10 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad de la superficie a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Sobre superficies cementíceas nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado y si fuera necesario, neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar muy bien y dejar secar como mínimo 48 horas. Constatar la neutralidad con papel de pH (pH=7).

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con Enduido Premium Nogopaint.

Dar una 1º mano de Barniz Acrílico NOGOPAINT, con una dilución de un 30% con agua a modo de imprimación.

Sobre superficies lisas y firmes: Dar una 1º mano de Barniz Acrílico NOGOPAINT, con una dilución de un 30% con agua a modo de imprimación.

Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad: aplicar una mano de Fijador al Aguarrás NOGOPAINT diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos como mínimo de BARNIZ ACRILICO NOGOPAINT puro, de ser necesario se podrá diluir hasta un 10% con agua. Recordar que, a mayor cantidad de manos, se obtiene mayor protección en el tiempo.

Homogenizar con movimientos ascendentes evitando la incorporación de aire.

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C y mayores a los 40°C.

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete tipo airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

Presentación: 0,200 CC.

Color: Transparente.

Recomendaciones:

- No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas.
- No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80%.
- Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se pudieron ocasionar con abundante agua.
- Su dureza final puede variar según la temperatura y la humedad ambiente entre 10-15 días.

ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.