

## ESMALTE 3 EN 1 HIERRO MICÁCEO

### ANTIOXIDO+CONVERTIDOR+ESMALTE

**Descripción:** El Esmalte 3 en 1 Hierro Micáceo es un recubrimiento metalizado formulado con resinas de alto peso molecular mas el agregado de pigmentos de óxidos de hierro micáceo y pigmentos anticorrosivos le otorgan una excelente resistencia a la corrosión y una inmejorable protección a los factores climáticos.

**Usos:** Para ser utilizado en hierros y maderas.

**Características:** El esmalte 3 en 1 Hierro Micáceo, es especialmente desarrollado para la aplicación sobre los metales ferrosos sin la necesidad de utilizar fondos, simulando una terminación forjada, sus componentes le otorgan una muy buena pintabilidad y excelente poder cubritivo. Su avanzada formulación permite que actúe directamente sobre el metal como antióxido y convertidor más su terminación semímate.

**Secado:** Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar en 2-3 horas secado al tacto y entre 6 y 8 horas secado final.

**Dilución:** Diluir con aguarrás hasta un máximo del 10 % en volumen para la aplicación a pincel y rodillo y un 25% para la aplicación a soplete.

**Rendimiento:** De 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

**Modo de empleo:** Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

**Superficies Nuevas:** Eliminar por abrasión y dejar la superficie a la condición de "metal blanco". Aplicar ESMALTE 3 EN 1 HIERRO MICÁCEO inmediatamente a continuación de obtenida esa condición. En el caso que la superficie se encontrara protegida por grasas o aceites, éstos deben ser eliminados completamente por lavado con Aguarrás, Thinner o con desengrasantes específicos.

**Superficies Pintadas:** verifique que la pintura anterior este firme, lijar suavemente y aplicar el producto. Si la pintura anterior estuviera deteriorada o descascarada, deberá ser eliminada con medios mecánicos, espátula, viruta y/o REMOVEDOR GEL NOGOPAINT una vez terminado el proceso, se seguirá como si fuera una superficie nueva.

Este procedimiento también aplica para maderas.

**Superficies Oxidadas:** El producto puede aplicarse directamente sobre el óxido, siempre que el mismo este firme. De no ser así proceder a eliminar el óxido suelto y luego de ello el residuo generado en dicho proceso.

En todos los casos terminar con mínimo dos manos de ESMALTE 3 EN 1 HIERRO MICÁCEO.

**Método de aplicación:** pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con aguarrás.

**Presentación:** 1 Litros.

**Colores:** Gris Plata, Gris Oscuro.

**ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.**

[serviciotecnico@nogopaint.com.ar](mailto:serviciotecnico@nogopaint.com.ar)

