

## LATEX LAVABLE D`ISEGNO

**Descripción:** Es una pintura al látex, formulado con polímeros acrílicos de alta resistencia a la abrasión y al lavado (evitando la aparición de aureolas). Sumado al agregado de pigmentos que otorgan gran poder cubriente, cargas blancas micronizadas y aditivos de alto poder antihongo.

**Usos:** Para ser utilizado en superficies interiores sean estos de revoque, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc. Su alta resistencia al lavado lo hace especialmente recomendado para cuartos de niños, pasillos, cocinas y áreas de alto tránsito.

**Características:** Presenta una superficie resistente a la abrasión, permitiendo su limpieza de todo tipo de manchas sin sufrir ningún tipo de deterioro, pudiéndose considerar que nos encontramos ante un producto Superlavable. Su alta resistencia a la formación de hongos, más su excelente nivelación, pintabilidad y poder cubriente, hace que sea sencilla la remoción de manchas y suciedad.

**Secado:** Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4 y 6 horas.

**Dilución:** Diluir con agua hasta un máximo del 10 % en volumen.

**Rendimiento:** De 12 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

**Modo de empleo:** Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

**Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar:** Verificar el completo fraguado. Si fuera necesario, neutralizar con solución de Ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta pH (pH=7).

**Si hubiera hongos o moho,** lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

**De existir grietas, fisuras o rajaduras,** limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con Enduido Interior NOGOPAINT.

**Previo a la aplicación del producto** es conveniente tratar la superficie con Fijador-Sellador NOGOPAINT.

**Sobre superficies pintadas, lisas y firmes:** Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

**Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad: Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar FIJADOR AL AGUARRAS NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO NOGOPAINT.**

**Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración, aplicar una mano de FONDO BLANCO SINTETICO NOGOPAINT, antes de aplicar Látex Lavable DISEGNO NOGOPAINT.**

**Sobre yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, solo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.**

**Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos de Látex Lavable DISEGNO NOGOPAINT.**

**Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless.**

**Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.**

**Presentación: 1, 4, 10, 20 Litros.**

**Colores: Blanco. Se puede obtener una amplia gama de colores con el agregado de Entonadores Universales NOGOPAINT hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup> por litro de pintura.**

#### **Recomendaciones:**

- **No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 48 horas.**
- **No aplicar con humedad relativa ambiente por encima de 80 %.**
- **No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C y mayores a los 35 °C.**
- **Lavar rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras que se pudieron ocasionar con abundante agua.**
- **Seca al tacto entre las 4-6 horas.**
- **Su dureza final puede variar según la temperatura y la humedad ambiente entre 15-30 días.**

**ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.**